



- Hautes performances d'isolation contre les déperditions calorifiques en hiver et la chaleur estivale
- Solution écologique pour toits plats
- Adapté pour la rénovation par l'intérieur des façades

Conditionnement

Epaisseur [mm]	Panneaux/palette	Dimensions [mm]	m ² /palette [m ²]	Masse/palette [kg]	Résistance Thermique (R _d) [m ² .K/W]
60	72	1100 x 600	47,5	371	1,50
80	56	1100 x 600	37,0	384	2,00
100	44	1100 x 600	29,0	378	2,50
120	36	1100 x 600	23,8	371	3,00
140	32	1100 x 600	21,1	384	3,50
160	28	1100 x 600	18,5	384	4,00
180	24	1100 x 600	15,8	371	4,50
200	20	1100 x 600	13,2	343	5,00
220	20	1100 x 600	13,2	378	5,50
240	16	1100 x 600	10,6	330	6,00
260	16	1100 x 600	10,6	357	6,50

Fabrication: France

Caractéristiques

Densité [kg/m ³]	130 (-5/+10)
Conductivité thermique (λ _d) (EN 12667) [W/(m.K)]	0,040
Absorption d'eau (EN ISO 29767)	WS1,0
Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur (EN 12086) [μ]	3
Stabilité dimensionnelle (EN 1604) [%]	DS(70,-)2
Classe de comportement au feu (EN 13501-1)	E
Résistance à la compression à 10 % de déformation (EN 826) [kPa]	CS(10Y)70
Résistance à la traction perpendiculairement aux faces (EN 1607) [kPa]	7,5
Usinage	droit

NPD = performance non déterminée

Description du produit

PAVAROOF R est un panneau isolant thermique, innovant, naturel et écologique à base de fibre de bois, fabriqué selon un procédé à sec et avec une haute résistance contre la condensation.

Le panneau est conforme à la norme DIN 4108, classe de compression DAA dh, pour les toitures végétalisées et les toitures lestées des maisons unifamiliales.

Le panneau convient également aux applications de rénovation par l'intérieur des façades.

Toujours consulter les règlements de construction locaux et les guides de pose du fabricant.

Hygiène, santé et environnement

Le produit ne contient pas de composant apportant un danger. Il répond d'une manière générale aux exigences relatives à l'hygiène, la santé et l'environnement.

Stockage

Stocker au sec sur une surface plane et protégé contre le rayonnement solaire. Empiler au maximum 4 palettes l'une sur l'autre.



SOPREMA se réserve de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix. En conséquence toute commande ne sera acceptée qu'aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci.

Contact: www.soprema.com